

BMK 15X 9 YE - Hoja de etiquetas de tejido



5031605

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5031605>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hoja de etiquetas de tejido, hoja, yellow (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 324, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

La figura muestra la variante BMK 38x11 en color amarillo

Sus ventajas

- Disponible en diferentes tamaños
- Etiquetas autoadhesivas para rotular a mano o con plotter
- Adherencia segura incluso en superficies curvadas o irregulares, y en esquinas
- El archivo de materiales puede descargarse en el software de rotulación de Phoenix Contact en Descargas - "Software update - Marking".
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMK ... de forma personalizada

Datos comerciales

Código de artículo	5031605
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2414
Clave de producto	BG2414
GTIN	4017918095451
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,38 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,08 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	BE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Rotulación	
Número de índices individuales	324
Número de etiquetas individuales por línea	12
Tecnología de marcado	Plotter

Dimensiones

Anchura	15,00 mm
Altura	9,00 mm
Profundidad	0,09 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	15 mm
Altura del campo de texto	9 mm

Datos del material

Grosor de lámina	66 µm
Grosor de pegamento	27,9 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	amarillo (RAL 1018)
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	26 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	60 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad)
---------------------------	--------------------------------------

BMK 15X 9 YE - Hoja de etiquetas de tejido



5031605

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5031605>

Exigencia	≥ 5 N
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de cinta tesafilm

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad)
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a las temperaturas

Especificación del ensayo	ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad)
Duración del ensayo	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Prueba aprobada

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2]	Prueba aprobada
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prueba aprobada

Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles

Especificación del ensayo	ISO 175:2010 (de conformidad)
Duración del ensayo	168 h
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS -]	Prueba aprobada
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prueba aprobada
IRM 901	Prueba aprobada
IRM 902	Prueba aprobada
IRM 903	Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Método B
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

BMK 15X 9 YE - Hoja de etiquetas de tejido



5031605

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5031605>

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

BMK 15X 9 YE - Hoja de etiquetas de tejido



5031605

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5031605>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMK 15X 9 YE - Hoja de etiquetas de tejido



5031605

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5031605>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es